

Profi - Gold Tiefgrund LF

Produktbeschreibung:

Universell einsetzbar, tiefenwirksam, lösemittelfrei, transparent auftrocknend, leicht verarbeitbar, verfestigt den Untergrund und stellt gleichmäßige Saugfähigkeit her.

Anwendungsbereiche:

Zur Untergrundbehandlung sandender, poröser und stark saugender mineralischer Untergründe für nachfolgende Tapezier-, Anstrich oder Putzarbeiten, auch für Gipskartonplatten geeignet.

Härter: n.a.

Verdünnung: Unverdünnt verarbeiten. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen

Technische Daten:

Flammpunkt:	
Viskosität - Originalgebinde:	ca. 11 s/ 4mm
Viskosität - bei Applikation:	ca. 11 s/ 4mm
Dichte:	ca. 1,0 g/ml
Mischungsverhältnis:	n.a.
Verarbeitungszeit:	offen
Bindemittel:	Styrolacrylat- Dispersion
Trockenschichtdicken:	n.a.
Glanzgrad:	n.a.
Theoretische Ergiebigkeit:	ca. 10m ² / l- hängt stark von der Saugfähigkeit des Untergrunds
ab	
Volumenfestkörper:	ca. 10%
Gewichtsfestkörper:	ca. 10%
Org. Lösungsmittelgehalt:	lösemittelfrei
Temperaturbeständigkeit:	n.a.

Trocknungszeiten:

Bei +20°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit

Griffest:	nach ca. 1,5 Stunden
Überstreichbar:	nach ca. 4 Stunden

Bei niedriger Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit verlängern sich die Trockenzeiten.

TECHNISCHES MERKBLATT

Verarbeitungstemperaturen / Luftfeuchtigkeit:

+5°C bis +35°C, max. 85 % Luftfeuchte

Die Untergrundtemperatur muss mindestens +5°C bis maximal +35°C betragen. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte nicht mehr als 85 % betragen.

Untergrundvorbereitung:

Muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein. Leimfarben oder kreidende Untergründe abwaschen, Neuputze müssen mindestens 14 Tage ausgetrocknet sein und anschließend mit Vogelfluat fluatiert werden.

Applikationsdaten:

Ca. 10 m²/l pro Arbeitsgang ggf. durch Probeanstrich ermitteln. Kann mit Pinsel, Bürste oder im Airlessverfahren aufgetragen werden. Bei sehr stark saugenden Untergründen empfiehlt sich ein zweimaliger Auftrag.

Lagerung und Kennzeichnung nach der Gefahrstoffverordnung /Betriebssicherheitsverordnung:

Kindersicher, kühl aber frostfrei und trocken lagern. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Die sonstige Kennzeichnung nach der aktuell gültigen Gefahrstoffverordnung ist den zugehörigen Sicherheitsdatenblättern und Etiketten zu entnehmen.

Lagerfähigkeit:

ca. 24 Monate bei sachgemäßer Lagerung von +5°C bis +25°C der nicht angebrochenen Gebinde. **Vor Hitze & Frost schützen!**

Sicherheits- und Schutzmaßnahmen:

Bei der Verarbeitung sind die berufsgenossenschaftlichen Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit BGR 500, Kapitel 2.29, sowie die aktuellen EG Sicherheitsdatenblätter, zu beachten. Im flüssigen Zustand sind die Produkte wassergefährdend und dürfen deshalb nicht in Gewässer gelangen.

Die Angaben und Empfehlungen in Wort und Schrift entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen zur Information des Käufers. Sie entbinden den Käufer nicht, die Produkte auf ihre Eignung und Verwendung zu prüfen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit verlieren alle früheren Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Für mehr Informationen, bitte kontaktieren Sie:

Bernhard Müller GmbH ● Lyonerring 12 ● 66121 Saarbrücken
● Deutschland
Telefon: 0049 (0) 681 6 44 55 ● Telefax: 0049 (0) 681 6 73 08 ● E-Mail:
info@farbenfachgrosshandel.de